



## TECHNISCHE INFORMATION

### BEST-CA 212

**BEST-CA 212** ist ein einkomponentiger, lösungsmittelfreier Cyanacrylat-Klebstoff auf der Basis von Ethylcyanacrylat.

**BEST-CA 212** ist das Standardprodukt zum Verkleben von Kunststoffen, z.B. Polyamid, PVC, PMMA und verschiedener Elastomere untereinander mit Metallen, Glas oder Keramik.

**BEST-CA 212** härtet sehr schnell aus und ergibt nach vollständiger Vernetzung hochfeste und wärmebeständige Klebeverbindungen.

**BEST-CA 212** ist im Anlieferungszustand gebrauchsfertig und lässt sich aus dem Originalgebinde verarbeiten.

**BEST-CA 212** wird punkt- oder raupenförmig auf eine Klebefläche aufgetragen. Unmittelbar danach erfolgt der Fügevorgang unter kurzzeitigem, kräftigem Anpressdruck. Die Polymerisation des Klebstoffes beginnt bereits innerhalb weniger Sekunden. Bei fast allen Werkstoffen wird im Zeitraum von 3 bis 5 Sekunden Handfestigkeit erreicht. Die Aushärtung ist nach 30 Minuten zu 85% und nach 20 Stunden vollständig abgeschlossen. Zur optimalen Aushärtung des Klebstoffes ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60% erforderlich. Bei Werten unter 40% relativer Luftfeuchte kann eine Reaktionsverzögerung auftreten.

Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sowie frei von anderen Verunreinigungen sein. Eine weitere Verbesserung der Klebstoffhaftung am Fügeeteil wird durch Sandstrahlen, Schleifen oder Beizen erreicht.

### Eigenschaften im flüssigen Zustand

**chemische Basis**

**Ethyl-Cyanacrylat**

**Aushärtensystem**

**durch Luftfeuchtigkeit**

**Farbe**

**farblos bis gelblich**

**Viskosität (Brookfield)**

**20 mPas**

**Dichte (DIN 51757)**

**1,09 x 10<sup>3</sup> kg/m<sup>3</sup>**

**max. Spaltfüllvermögen**

**0,02 mm**

**Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde  
(Bei Raumtemperatur (23°C))**

**6 Monate**



**Aushärtezeiten bei RT**

<b>Handfest</b>	<b>3 - 5 Sekunden</b>
<b>Funktionsfest</b>	<b>30 Minuten</b>
<b>Endfest</b>	<b>20 Stunden</b>

**Festigkeitswerte im ausgehärteten Zustand**

<b>Zugscherfestigkeit (DIN 53283)</b>	<b>17 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Temperatureinsatzbereich</b>	
<b>Dauer</b>	<b>100°C</b>
<b>Kurzzeit</b>	<b>120°C</b>

**Beständigkeit gegen Chemikalien und unterschiedlichen Umwelteinflüssen**

Mit **BEST-CA** Klebstoffen werden vorteilhaft Elastomere oder als verklebbar bekannte Kunststoffe untereinander bzw. mit Metallen verbunden. **BEST-CA** weist bei diesen Verklebungen eine gute Beständigkeit gegenüber wechselnden klimatischen Bedingungen und chemischen Einflüssen auf.

**Arbeits- und Gesundheitsschutz**

Cyanacrylat. Gefahr! Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Klebstoffdämpfe reizen die Schleimhäute. Bei ständiger Verarbeitung wird Absaugung empfohlen. Für gute Raumbelüftung sorgen. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben, im Besonderen die Vorschläge zur Verarbeitung und Verwendung der Produkte der BEST-Klebstoffe GmbH & Co. KG basieren auf unseren neuesten Kenntnissen und Erfahrungen. Da die zu verklebenden Materialien aber sehr unterschiedlich sein können, und wir auch keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen haben, empfehlen wir unbedingt, ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um die Eignung der Produkte zu bestätigen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus der mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Wir behalten uns Änderungen, welche dem technischen Fortschritt dienen, vor.

Revision: 130527  
Revisionsdatum: 27.05.2013